

CONTOPP®

DUREMIT CARBO

Adolf-Oesterheld-Str.1
D-97337 Dettelbach
Tel: +49(0)9324/9199-0
info@knopp-chemie.com
knopp-chemie.com

CHARAKTERISTIK

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Hohe Einsparung von Zement von bis zu 40%
- Schonung von Ressourcen durch hohe Wassereinsparung
- Festigkeitsklasse bis zu CT-C25-F5 bei Mischungsverhältnis 1 : 9
- Stark reduzierte Schwindspannungen
- Verwendung von klinkereffizienten CEM II/C-Zementen zugelassen
- EMICODE EC1^{plus}

ANWENDUNGSGEBIET

- Zur Herstellung von Verbundestrichen und schwimmenden Estrichen.
- Zur Herstellung von Heizestrichen.
- Für Feuchträume und Außenbereiche geeignet.

TECHNISCHE DATEN

KENNDATEN

Farbe:	grün
Form:	flüssig
Dichte (bei 20 °C):	1,16 ± 0,02 g/ml
Verarbeitungstemperatur:	über + 5 °C
Haltbarkeit:	ca. 12 Monate – sonnengeschützt und frostfrei lagern
Lieferform:	Einweggebinde: PE-HD-Kanne: 20 kg netto Mehrweggebinde: Container: 1.100 kg netto



MISCHUNGSMODELL

CT-C20-F4

Rezeptur pro Mischung	Standard	CONTOPP®	Einheit
Zement	50	37,5	kg
Zuschlag ¹	320	330	kg
DUREMIT CARBO	-	0,5 ²	litr.
Gesamtwasserbedarf	ca. 35	ca. 22	litr.
Begehbarkeit	72	36	Stunden

MISCHUNGSMODELL

CT-C25-F5

Rezeptur pro Mischung	Standard	CONTOPP®	Einheit
Zement	63	37,5	kg
Zuschlag ¹	310	330	kg
DUREMIT CARBO	-	0,8 ³	litr.
Gesamtwasserbedarf	ca. 41	ca. 18	litr.
Begehbarkeit	72	36	Stunden

¹ nach DIN EN 12139

² entspricht 1,4 V-% des Zementgewichtes

³ entspricht 2,2 V-% des Zementgewichtes

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

AUSGANGSSTOFFE

- CEM I oder CEM II/A, B oder C nach DIN EN 197-1.
- Zuschlag nach DIN EN 13139 – Sand 0/8 – Sieblinie A/B
- CONTOPP® DUREMIT CARBO ist kompatibel mit allen anderen Zusatzmitteln der CONTOPP® Beschleuniger-Reihe. Die dort angegebenen W/Z-Werte sind in diesem Fall als Maximalwerte zu beachten.

REZEPTUR

- Dosierung einhalten (1,4 – 2,2 V-% zum Zementgewicht). Die Zugabe sollte in die angefeuchtete Mischung erfolgen.
- w/z-Wert $\leq 0,60$
- Mischdauer von mindestens 2 Minuten nach Zugabe aller Bestandteile.

BAUKLIMATISCHE BEDINGUNGEN

- Schutz vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung während der Erhärtung.
- Bauart und Baustellenvorbereitung gemäß DIN 18560.

BESONDERE HINWEISE

MESSUNG DER BELEGREIFE

- Vor Verlegung des Oberbodens muss die Restfeuchte des Estrichs nach DIN 18560-1 mit der CM-Methode gemessen werden.
- Nach DIN 18560-1 darf eine Verlegung aller Bodenbeläge unter einer Restfeuchte von 2,0 CM-% bei unbeheizten Systemen und unter 1,8 CM-% bei beheizten System erfolgen.
- Bei Kombination mit CONTOPP® Beschleunigersystemen gelten die dort angegebenen Herstellerangaben zur Messung der Estrichrestfeuchte.

SICHERHEIT

- Bei der Verwendung unserer Erzeugnisse ist generell die allgemeine Arbeitshygiene einzuhalten.
- CONTOPP® DUREMIT CARBO sind Lösungsmittelfrei und chloridfrei.
- Bei korrekter Lagerung zeigen unsere Produkte keine Zersetzung. Deshalb sind Stabilität und Reaktivität durch die Lagerung bis zu 12 Monaten nicht beeinflusst.
- Weitere Informationen zum Umgang mit CONTOPP® DUREMIT CARBO entnehmen Sie unseren Sicherheitsdatenblättern.

NORMEN UND PRÜFVORSCHRIFTEN

- DIN EN 13139: Gesteinskörnung von Mörtel.
- DIN EN 197-1: Zement-Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement.
- DIN 18560: Estriche im Bauwesen, Teile 1 – 7
- BEB (2011): Arbeitsanweisung zur CM-Messung

KOMMENTAR

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen strengen Werkskontrollen. Beim Einsatz dieses Produktes dürfen keine Zusatzmittel von anderen Herstellern mit verwendet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass unsere Erzeugnisse und das Verfahren auf ihre Eignung für die zu erwartenden Baustellenbedingungen zu prüfen sind. Wesentlich für die Güte des Estrichs sind Sand und Zementqualität, Mischverhältnisse und Verarbeitung entsprechend anerkannten Regeln der Estrichverlegetechnik. Da wir keine Kontrolle über die Baustellenbedingungen oder die Bauausführung besitzen, kann aus diesem Merkblatt keinerlei rechtliche Haftung abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Exemplare ihre Gültigkeit.

STAND: 07.10.26