



## Luftporenbildender Mörtelzusatz

### MTC – Mörtel LP

Art. – Nr. 05.103.

#### EINSATZGEBIETE:

- Zur Herstellung von kellengerechtem Werkfrischmörtel.
- Zur Herstellung von Werkfrischmörtel mit erhöhter Frostbeständigkeit.

#### EIGENSCHAFTEN:

MTC – Mörtel LP ist ein Luftporenbildendes Mörtelzusatzmittel zur Herstellung von Werkfrischmörtel. Seine Anwendung erfolgt in Kombination mit MTC – Mörtel VZ.

MTC – Mörtel LP ermöglicht

- eine verbesserte Haftfähigkeit des Mörtels am Stein bei gut plastifizierender Wirkung.
- eine deutliche Erhöhung des Widerstands gegen Frostangriff.

#### TECHNISCHE DATEN:

Rohstoffbasis:	Synthetische Tenside / Stellmittel
Farbe:	blau
Form:	flüssig
pH – Wert:	6,0 – 10,0
Dichte (bei 20 °C):	1,22 ± 0,02 g/ml
Verarbeitungstemperatur:	über + 5 °C
Haltbarkeit:	ca. 12 Monate
Lagerung:	sonnengeschützt und frostfrei lagern; vor Verunreinigungen schützen

#### DOSIERUNG:

Empfohlener Dosierbereich: 0,5 – 1,0 M-% zum Zementgewicht.  
Die geeignete Dosierung innerhalb des angegebenen Bereichs muss durch Vorversuche ermittelt werden.



## VERARBEITUNGSHINWEISE:

- Die Dosierung von MTC Mörtel LP erfolgt zusammen mit dem Anmachwasser des Mörtels. Ist das nicht möglich, kann MTC Mörtel LP auch in den fertigen Werkfrischmörtel gründlich eingemischt werden.
- Für eine ausreichende Mischzeit muss in jedem Fall gesorgt werden.
- Neben den Mischzeiten ist stets auf gleichmäßige Konsistenzen zu achten, da hierdurch insbesondere die Lufteinführung in die Mörtel durch die eingesetzten Luftporenbildner wesentlich beeinflusst wird.
- Um den Wasserentzug aus dem auf der Baustelle lagernden Werkfrischmörtel durch Sonne, Wärme und Wind zu verhindern, sollte der Fertigmörtel auf der Baustelle vor Sonneneinstrahlung, sowie durch Abdecken oder Nässen vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden.
- Saugfähige Mauersteine sind gründlich vorzunässen.

## ARBEITSSICHERHEIT:

- kein Gefahrstoff gemäß Gefahrstoffverordnung
- kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
- WGK 1 (Selbsteinstufung) schwach wassergefährdend
- Sicherheitsdatenblatt beachten

## LIEFERFORMEN:

20 kg PVC – Kanne bfn  
 230 kg Poly-Faß bfn  
 1000 kg Container netto  
 Tankzugbelieferung auf Anfrage

## HINWEIS:

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen strengen Werkskontrollen. Die Fremdüberwachung erfolgt durch staatliche Prüfstellen. Alle Angaben gelten für den Normalfall und sind nach bestem Wissen gemacht. Die angegebenen Wertigkeiten können bei schwankenden physikalischen Parametern entsprechend variieren. Deshalb sind das Produkt und das Verfahren auf ihre Eignung für die zu erwartenden Baustellenbedingungen zu prüfen. Wesentlich für die Güte des Betons sind Sand und Zementqualität, Mischverhältnisse und Verarbeitung entsprechend anerkannter Regeln der Betontechnologie. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann aus den Hinweisen dieses Merkblattes nicht abgeleitet werden. Bei der Verwendung unserer Erzeugnisse ist generell die allgemeine Arbeitshygiene einzuhalten. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. STAND: 01/20