Adolf-Oesterheld-Str.1
D-97337 Dettelbach
Tel: +49(0)9324/9199-0
info@knopp-chemie.com
knopp-chemie.com

PRONTOPP®
QUALMIX 2.0

Zusatzmittel für konventionellen Calciumsulfatestrich nach DIN 18560

CHARAKTERISTIK

PRODUKTBESCHREIBUNG

PRONTOPP® Qualimix 2.0 ist ein flüssiges Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit von konventionellen Calciumsulfatestrichen und führt zu einer Reduzierung der Trocknungszeit.

ANWENDUNGSGEBIET

PRONTOPP® Qualimix 2.0 wird für alle konventionellen Calciumsulfatestriche nach DIN 18560 eingesetzt. Insbesondere für die Herstellung von Heizestrichen geeignet.

- Calciumsulfatestriche im Innenbereich
- Schwimmende Estrichkonstruktionen auf Dämmung oder Trennlage
- Estrichkonstruktionen im Verbund
- Heizestriche

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verbesserte Verarbeitungseigenschaften
- Reduzierung der Trocknungszeit

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	farblos transparent
Form:	flüssig
Dichte (bei 20 °C):	0,92 ± 0,02 g/ml
Verarbeitungstemperatur:	über + 5 °C
Haltbarkeit:	ca. 12 Monate – sonnengeschützt und frostfrei lagern
Lieferform:	**Einweggebinde:** PE-HD-Kanne: 5 liter netto

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

AUSGANGSSTOFFE

Bindemittel nach DIN EN 13454 oder DIN EN 197-1 und Zuschlag nach DIN EN 13139 der Gesteinskörnungen 0/4 oder 0/8 mm nahe der Regelsieblinie B8

DOSIERUNG

- Empfohlene Dosierung: 50 ml pro 75 kg Anhydritbinder
- Die Zugabe sollte in die angefeuchtete Mischung erfolgen
- Mischdauer von mindestens 2 Minuten nach Zugabe aller Bestandteile

ALLGEMEINE HINWEISE

NORMEN UND PRÜFVORSCHRIFTEN

- DIN EN 13454-1 Anhydritbinder
- DIN EN 13139: Gesteinskörnung von Mörtel.
- DIN 18560: Estriche im Bauwesen, Teile 1 – 7
- DIN EN 13813 Estrichmörtel und Estrichmassen

KOMMENTAR

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen strengen Werkskontrollen. Beim Einsatz dieses Produktes dürfen keine Zusatz-mittel von anderen Herstellern mit verwendet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass unsere Erzeugnisse und das Verfahren auf ihre Eignung für die zu erwartenden Baustellenbedingungen zu prüfen sind. Wesentlich für die Güte des Estrichs sind Zuschlagsqualität, Mischverhältnisse und Verarbeitung entsprechend anerkannter Regeln der Estrichverlegetechnik. Da wir keine Kontrolle über die Baustellenbedingungen oder die Bauausführung besitzen, kann aus diesem Merkblatt keinerlei rechtliche Haftung abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Exemplare ihre Gültigkeit.

STAND: 29.10.26